

AGUAPLAST®**Rústico**

Plaste en polvo

**Para enlucir paredes y
decorarlas al estilo rústico**Reparación y acabado
en una sola aplicación**PRESENTACIÓN**
15 kg Ref.: 70065-001**CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Sobre soportes interiores pintados o no; yeso, emplastecidos, antiguos fondos pintados, gotelés, picados, cemento, etc.
- Para renovar paredes al mismo tiempo que decoramos, consiguiendo acabados de efectos rústicos y de aspecto antiguo.
- Solución **ideal para cubrir gotelé y picados**.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Muy fácil aplicación. El efecto decorativo se consigue con una sola mano.
- Reforzado con fibras naturales. Resiste a las fisuras y agrietamiento.
- **No requiere tapar grietas ni fisuras.**
- Muy buena adherencia y capacidad de relleno.
- Material fácilmente retocable y repintable.
- Posibilidad de colorear en masa con tierras naturales o tintes, máx. 3%.
- Posibilidad de terminar con un patinado o encerado.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soporte**

Sanear la superficie e imprimir fondos muy absorbentes con FIXACRYL. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva. No se requiere tapar las grietas ni las fisuras.

Aplicación

Añadir 0,6 l de agua por cada kg de producto (9 l para saco 15 kg) y amasar hasta conseguir una masa homogénea de uso inmediato (recomendamos agitador mecánico). En el caso de teñir el producto, mantener la misma proporción de colorante, agua y plaste en cada preparación de la masilla. Realizar un tendido, con llana de acero inoxidable o plástico, por tramos de 1 a 2 m². Inmediatamente después formar una grafía o relieve de forma irregular, con llana de plástico flexible, dejando el acabado rústico deseado. Una vez seca la base, de 12 a 24 horas aproximadamente, lijar las aristas salientes con lija de grano 100 – 150 y eliminar el polvo. Finalizar el acabado decorativo aplicando un gel-pátina o cera.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Cargas minerales, fibras naturales y ligantes hidráulicos
Diluyente	Agua
Densidad aparente polvo	Aprox. 0.70 g/cc
Densidad aparente pasta	Aprox. 1.43 g/cc
Apariencia	Polvo
Color	Blanco. Coloreable con tierras naturales o tintes, máx. 3%
Aplicación	
Temperatura de Aplicación	De 5 a 35°C
Mezcla	0.6 l de agua por kg de polvo
Espesor máximo	Cualquier espesor
Herramienta	Llana lisa o espátula.
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de Trabajo	Superior a 12 h, en condiciones normales
Consumo teórico	Relieve fino: 700 g/m ² Relieve estructurado: 1 Kg/m ²
Tiempo de Secado	De 12 - 24 horas, variable en función del espesor y condiciones ambientales
Lijado/Patinado	Después de seco

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Saco de papel 15 kg con asa	1	48 sacos

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria (Gipuzkoa) Spain.
Tel.: (+34) 943 344 070
Fax: (+34) 943 517 802
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

