

Beisputz INTERIOR

Para crear efectos
rústicos de gran dureza
y acabado decorativo



PRESENTACIÓN

25 kg Blanco	Ref.: 70128-003
25 kg Hueso	Ref.: 70128-007
25 kg Crema	Ref.: 70128-006
25 kg Marfil	Ref.: 70128-005
25 kg Ocre	Ref.: 70128-004

CAMPOS DE APLICACIÓN

Revoque rayado o remolinado, al agua, de gran dureza y acabado decorativo, especial para cajas de escalera, cafeterías, grandes salas, cines y, en general, allí donde se desee realizar una decoración de efecto rústico.

De uso interior.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Gran dureza y cubrición.**
- Disimula las imperfecciones del fondo, pequeñas fisuras.
- Permeable al vapor de agua.
- **Resistente al agua según DIN 53778** y al ensuciamiento.
- Acabado rayado o remolinado.
- De uso interior.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Las superficies a tratar deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasa o ceras. Eliminar las partes mal adheridas y eflorescencias. Si las superficies antiguas, pintadas o no, están contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con FUNGISTOP. Rellenar los desperfectos con AGUAPLAST, lijar y eliminar el polvo.

Imprimir la pared con brocha con el mismo producto rebajado con un 30% de agua. En fondos de yeso dudosos de reforzar, imprimirlos con IMPRIMANCION PÉTREA diluida con un 20% de agua.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicación

Aplicar el producto en pasta, tal cual está en el envase, con llana metálica eliminando el exceso de material con la misma herramienta. A continuación, pasar una pequeña llana de madera o talocha para conseguir el rayado deseado. Pasados unos 5 minutos, cuando el producto comience a endurecer, pasar una llana de plástico para aplastar los cantos vivos.

En función del grado de endurecimiento del producto, de la mayor o menor presión de la llana, se pueden obtener unos rayados diferentes entre sí, con amplias posibilidades.

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No utilizar a temperaturas inferiores a 5° C.
 No aplicar con rodillos de pelo largo o espuma.
 No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas vinílicas modificadas
Diluyente	Agua
Densidad	1.70 ± 0.05 gr/cc
Granulometría	< 2.5 mm
Aspecto	Pastoso
Color	Blanco, hueso, crema, marfil y ocre y, colores bajo pedido.
Brillo	Mate
Acabado	Rayado o Remolinado
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Ente 5 y 35° C
Herramienta	Llana metálica y talocha.
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Agua, 30 %
Consumo Teórico	2-3 kg/m ² , variable según acabado
Secado al tacto a 20° C	Al tacto: Aprox. 2 h. Total: 24 horas
Repintado	Después de seco

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo plástico 25 kg	1	33 envases

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.
 Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.U
 Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
 Tel.: (34) 902 100 250
 Fax: (34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es

