



**Pintura acrílica mate exterior/interior  
muy resistente a la intemperie y  
suciedad**

**PRESENTACIÓN**

4 l Ref.: 70142-004  
15 l Ref.: 70142-005

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- De uso exterior e interior.
- Aplicable sobre superficies de yeso, cartón-yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.
- **Gran resistencia a la abrasión, intemperie y suciedad.**
- Gran cubrición.
- Acabado mate. Color blanco y colores bajo pedido.
- **Lavable. Resistente al agua** según DIN 53778.
- Contiene **componentes inhibidores de la corrosión y conservantes.**

**APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soporte**

Las superficies a tratar deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasa o ceras. Eliminar las partes mal adheridas y eflorescencias. Si las superficies antiguas, pintadas o no, están contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con FUNGISTOP.

Si las superficies son muy brillantes, lijarlas previamente con el fin de abrir el poro mejorando así, la adherencia de la pintura.

Consolidar los soportes arenosos y/o poco consolidados con DELTAFIX u otra imprimación penetrante.

Rellenar los desperfectos con AGUAPLAST, lijar y eliminar el polvo.

Si el fondo es muy absorbente, aplicar FIXACRYL u otra imprimación al agua o, el producto diluido al 10% con agua.

**Aplicación**

Una vez preparado el soporte y aplicada una primera mano de la pintura diluida al 10% con agua, dejar secar y aplicar una segunda mano de la pintura sin diluir con brocha, rodillo o pistola *Airless*.

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.

## PRECAUCIONES

No utilizar a temperaturas inferiores a 5° C ni aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.

Homogeneizar la pintura antes de usar y preservar el producto de las heladas.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas acrílicas modificadas.
Diluyente	Agua
Densidad	1.5 ± 0.05 gr/cc
Extracto Seco	57 ± 1%
Aspecto	Cremoso
Color.	Blanco y colores bajo pedido. Coloreable con colorantes al agua o universales
Brillo	Mate. Brillo <5% a 85°
Resistencia al frote	Más de 5.000 ciclos
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 35° C
Herramienta	Brocha, rodillo o Pistola <i>Airless</i>
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Rodillo: 10% agua <i>Airless</i> : 5-20% agua
Rendimiento Teórico	9 - 15 m <sup>2</sup> /l por mano, según tipo de superficie
Secado al tacto	Aprox. 30 minutos a 20° C
Repintado	4-5 horas

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo plástico 4 l	4	36 cajas
Cubo plástico 15 l	1	27 envases

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

**Beissier, S.A.U**  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es



### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.