

## PINTA PLACA Flex

Especial para placas de cemento reforzado (PCR), placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF).



**PRESENTACIÓN**  
15 l Ref.: 70328-002

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Pintura elástica, para recubrir y decorar placas de cemento reforzado (PCR) tipo Hydropanel, placas de yeso, cartón – yeso (PYL), fibro – yeso (PYF), placas de hormigón, en paredes y techos interiores.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Gran elasticidad y poder de cubrición.**
- Recubre, en una sola capa, fisuras y grietas de hasta 0,3 mm.
- Disimula las imperfecciones del fondo.
- Resistente al agua y al ensuciamiento.
- Secado rápido
- Proporciona un acabado muy blanco de aspecto mate.
- No se vuelve pegajosa con el calor. Sin olor.
- De uso interior.

### APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### SopORTE

Las superficies a tratar deben estar secas y libres de polvo, grasa o ceras.

Reparar los defectos superficiales con **Aguaplack**. Una vez seco lijar las juntas y reparaciones y eliminar el polvo.

Imprimir con la imprimación **Prim-placa**, en el caso de que hubiera manchas, utilizar la imprimación **Sella-placa**.

#### Aplicación

Aplicar dos manos cruzadas, con brocha o rodillo de pelo corto.

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.

## PRECAUCIONES

- No aplicar con rodillos de pelo largo o espuma.
- No utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.
- Homogeneizar la pintura antes de usar y preservar el producto de las heladas.
- Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas acrílicas especiales.
Diluyente	Agua
Densidad	1.55 ± 0.05 gr/cc
Aspecto	Cre moso
Color	Muy Blanco. Coloreable con colorantes al agua o universales
Granulometría, según UNE EN 13300	< 100 micras ( Fina)
Brillo, según UNE EN 13300	Mate < 5 a 85°
Acabado	Liso
Capacidad de puentear fisuras	0,3 mm
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Ente 5 y 35° C
Herramienta	Brocha o rodillo de pelo corto
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Agua, 5-10 %
Consumo Teórico (1 mano)	5 m <sup>2</sup> /l
Secado al tacto	Aprox. 2-3 horas a 20° C
Repintado	24 horas

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo 4 l	4	36 cajas
Cubo 15 l	1	33 envases

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor.

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.  
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

**Beissier, S.A.U**  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es



### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.