



AGUAPLACK

Ready Joint 24 h.

Pasta lista al uso para juntas de placas cartón-yeso



PRESENTACIÓN

5 kg. Ref.: 70018-002
25 kg. Ref.: 70018-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

Pasta lista al uso para pegado de cinta y la terminación de las juntas entre placas de cartón-yeso.

- Ideal para la obtención de acabados de gran calidad y finura.
- Indicada para su aplicación por proyección a máquina.
- Uso interior.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Pasta lista al uso de gran finura**, con la que se obtienen acabados sedosos de extraordinaria calidad.
- Puede aplicarse por **proyección a máquina**.
- Sin fisuras, mínima retracción o merma.
- Contiene resinas que proporcionan gran adherencia al soporte, cohesión y dureza.
- Se trabaja fácil y cómodamente.
- Se lija muy fácilmente.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo entre las juntas. Imprimir y proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Aplicación

Pasta premezclada lista al uso. No utilizar ni tratar de mezclar una vez seca. Rellenar las juntas y zonas rebajadas. Colocar la cinta sobre la junta y planchar con la espátula. Una vez seco recubrir la banda desbordando de 3 a 5 cm.

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Nunca aplicar las pastas en polvo sobre la pasta lista al uso READY JOINT 24 h.

Nunca mezclar las pastas en polvo con la pasta lista al uso READY JOINT 24 h.



DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Masilla en dispersión acuosa a base de cargas minerales y resinas
Ligante	Resinas acrílicas
Densidad aparente del polvo	1.6 +/- 0.05 gr/cm ³
Apariencia	Pasta
Color	Blanco
Granulometría	< 100 µ: Muy Fino
pH	Neutro
Adherencia de la cinta sobre la pasta	> 1000 gr
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5º y 35 ºC
Herramienta	Espátula, llana o medios mecánicos
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de trabajo	Sin límite
Consumo Teórico	± 200 gr. de pasta por metro de junta
Repasado	1 hora después de secar

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo de plástico 5 kg con asa	4	36 cajas
Cubo de plástico 25 kg con asa	1	33 cubos

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.
 Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
 Tel.: (34) 902 100 250
 Fax: (34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es



Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.