

**AGUAPLACK****Easy Joint****24h.****Especial para
BAZOKA****Pasta de secado para
juntas de placas
cartón-yeso****PRESENTACIÓN**
20 kg. Ref.: 4004**CAMPOS DE APLICACIÓN**

Pasta de secado progresivo para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso.

- Indicada para aplicación de encintado mecánico.
- El tiempo de uso de 24 horas la hace ideal para grandes obras.
- Uso interior.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El tiempo de uso de 24 horas facilita **la aplicación de encintado mecánico**.
- Formulación de baja densidad: **mayor rendimiento por metro de junta**.
- **Aplicación sin esperas**, una vez preparado el producto.
- **Mantiene su consistencia durante la aplicación**.
- Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de retracción o merma.
- Gran adherencia: contiene resinas.
- Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos, obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada que se trabaja fácil y cómodamente.
- Granulometría controlada que asegura un acabado de gran finura.
- Gran facilidad de lijado

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soporte**

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo entre las juntas. Las placas deben estar bien fijadas al soporte y/o perfiles. Si la separación de las placas es superior a 2 mm, ésta deberá rellenarse previamente con Aguaplack Quick Joint.



Aplicación

Amasar manual o mecánicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de **uso inmediato**. La proporción de mezcla puede ajustarse en función de la consistencia de trabajo deseada. Esta pasta puede utilizarse durante 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicación

Rellenar las juntas y zonas rebajadas. Colocar la cinta sobre la junta y planchar con la espátula. Una vez seco recubrir la banda desbordando de 3 a 5 cm y, preceder al lijado.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superior a 30°C.

Asegurarse que la pasta está totalmente seca entre cada mano aplicada.

El tiempo de secado es variable en función de la temperatura, Humedad Relativa y espesor aplicado.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Masilla a base de carbonatos, resinas y aditivos especiales
Ligante	Resinas acrílicas
Diluyente	Agua
Densidad aparente del polvo	0.7gr/cm ³
Apariencia	Polvo
Color	Blanco
Granulometría	< 200 µ: Fino
pH	Neutro
Adherencia de la cinta sobre la pasta	> 1000 gr
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30 °C
Mezcla	1 vol. Agua por 2 vol. polvo
Herramienta	Espátula, llana o medios mecánics
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de trabajo	Aprox. 24 horas a 20 ° C.
Consumo Teórico	± 300 gr. polvo por metro de junta
Repasado	Después de seco

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Saco de papel 20 kg	1	50 sacos

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
 Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
 Tel.: (34) 902 100 250
 Fax: (34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es

