

DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0007

1. Código de identificación única del producto tipo:

MULTIFLEX BLANCO

2. Usos previstos

Adhesivo cementoso para colocación de cerámicas en interiores y exteriores.

3. Fabricante:

Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

5. Norma armonizada

EN 12004:2007+A1:2012 Adhesivos para baldosas cerámicas
Ensayo inicial de tipo: Informe 18/16909-1008
Organismo notificado: LGAI Technological Center S.A. Nº 0370

6. Prestaciones declaradas


Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Clase E
Adherencia inicial	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras inmersión en agua	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras envejecimiento con calor	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Tiempo abierto: Adherencia tras 20min	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Deslizamiento	$\leq 0,5\text{mm}$
Deformación transversal	$\geq 2,5\text{mm}$ y $< 5\text{mm}$
Sustancias peligrosas	NPD

NPD: prestación no determinada

7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento UE nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado.

Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 20 de junio de 2019




DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Anexo 1: Ficha de datos de Seguridad

Anexo 2: Marcado CE

 0370	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria. España 05 B.0007	
EN 12004:2007+A1:2012 MULTIFLEX BLANCO Adhesivo cementoso para colocación de cerámicas en interiores y exteriores	
Reacción al fuego	Clase E
Adherencia inicial	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras inmersión en agua	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras envejecimiento con calor	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Tiempo abierto: Adherencia tras 20min	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Deslizamiento	$\leq 0,5\text{mm}$
Deformación transversal	$\geq 2,5\text{mm}$ y $< 5\text{mm}$