

EXTRAPLAS LIGERO

Massa ligeira pronta a usar para alisar e renovar superfícies interiores.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Massa ligeira pronta a usar, de secagem, para renovação de superfícies em interiores. Classificada de acordo com a norma europeia UNE-EN 16566: G₃S₂V₁W₀A₀C₀R₀ Marcado CE segundo EN 13963: Pasta para juntas ente placas de gesso laminado. Tipo 3A

UTILIZAÇÕES

- Massa ligeira para alisar, nivelar e renovar superfícies interiores.
- Enchimento, colagem de cinta e acabamento de juntas entre placas de gesso laminado. Níveis de acabamento Q1 até Q4.
- Enchimento de fendas, fissuras e pequenos buracos.
- Aplicável sobre suportes interiores: gesso, estuque, massas, rebocos, cimento, betão, placas de gesso cartonado, paredes pintadas, tintas acetinadas o brilhantes não elásticas, tintas de areia, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Grande rendimento. Ligeiro.
- Aplicável com rolo e espátula.
- Grande aderência.
- Branco e fino
- Fácil de lixar.
- Interior.

EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paleta
70778-002	Cubo 12 kg	-	44

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Aparência	Massa pronta a usar
Composição	Resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos
Cor	Branco
Granulometria	Fino (< 200 µm)
Densidade	1.2 g/cm3
pH	8-9
Aplicação	
Temperatura	5-35 °C
Ferramentas	Talocha, espátula, rolo
Espessura de aplicação	Máx. 8 mm
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	Aprox. 12h/mm a 20°C
Consumo	1,2 kg/m2/mm
Secagem/Lixagem/Repintável	Depois de seco
Interior/Exterior	Interior

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto.

Comprovar a idoneidade dos revestimentos existentes, e retirar os que não sejam resistentes. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc. Se necessário, tratar os suportes absorventes com FIXACRYL ou outro primário estabilizador para reduzir a absorção superficial.

Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico.

Lixar as superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter uma maior aderência. Em suportes de tintas de areia, massa de carapas pintada, etc. recomenda-se quebrar as pontas com a talocha.

Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo.

APLICAÇÃO

Massa pronta a usar. Não diluir o misturar com água.

Aplicar com talocha, espátula o rolo em camadas até 8mm máximo.

Tratamento de juntas: Aplicar a pasta diretamente nas juntas entre placas pressionando fortemente para que penetre bem na junta. Colocar uma segunda camada de pasta centrando a cinta micro-perfurada sobre a junta e pisar com a espátula sem apertar muito para que adira e fique coberta totalmente, deixar secar entre camadas. Depois de seco recobrir a banda desbordando de 3 a 5 cm.

Uma vez seco, lixar a superfície, remover o pó e proceder ao acabamento.

Consumo aproximado: 1,2 kg/m² em camada de 1mm.

TEMPOS DE SECAGEM:

Tempo de secagem: 12h/mm a 20°C

Tempo antes de lixar / pintar: depois de seco.

Este producto seca por evaporação da água, os tempos de secagem variam em função das condições ambientais (temperatura, humidade relativa), natureza do suporte e espessura de aplicação. Ao trabalhar em interiores, permita a ventilação para garantir um correto processo de secagem.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do suporte: entre 5 e 35°C.

Temperatura de aplicação: Entre 5 e 35°C.

Não aplicar sobre suportes com humidade superior a 70%.

Não aplicar com humidade relativa superior a 70%.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante e/o por capilaridade.

Não aplicar sobre suportes degradados ou inconsistentes.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Período de conservação garantido: 2 anos protegido da calor e das geadas. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: Nº do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365).

Feche corretamente após o uso. As embalagens abertas devem ser consumidas o mais rápido possível.

SAÚDE E SEGURANÇA

Toda a informação relativa a saúde e segurança, e as medidas a ter em conta durante a manipulação do produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança em www.beissier.com. Consultar a versão mais nova.

PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Elimine os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. Não despejar o produto nos esgotos. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais.

REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

Certificação obrigatória:



BEISSIER S.A.U.

Pol. Txirrita Maleo. 14

E-20100 Errenteria. España

25

B.0121

EXTRAPLAS LIGERO

EN 13963

Material de juntas para placas de gesso laminado. Composto misto de secagem tipo 3A

Recção ao fogo

A2 s1, d0

Certificação medio ambiental:



Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

EXTRAPLAS LIGERO

Março 2025

v.1.1