



Revestimiento decorativo interior/exterior basado en ligantes orgánicos.



### PRESENTACIÓN

Cubo 20 kg Blanco Ref.: 70492-001  
Cubo 20 kg Color Ref.: 70492-002

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Producto listo al uso para renovar y proteger con acabados decorativos texturados (rayado, rústico...) superficies de cartón- yeso, revoco de cemento, fibrocemento, placas cementíceas, revestimientos de fibra de vidrio, soportes texturados, paredes, columnas, gotelé... pintados o no.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Color blanco
- Mate
- Proporciona un acabado decorativo
- Capacidad de relleno de hasta 3 mm
- Aplicación con rodillo y/o paletina
- Impermeable al agua de lluvia. Permeable al vapor de agua
- Contiene OIT y Diuron para la protección del film frente al crecimiento de microorganismos
- Resistente a la abrasión

### APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con FIXACRYL u otra imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva. En caso de grandes irregularidades en el fondo, aplicar previamente el AGUAPLAST adecuado para interior o exterior, lijar y eliminar el polvo.

Si las superficies son muy brillantes, lijarlas previamente con el fin de abrir el poro mejorando así, la adherencia del revoco.

En obra nueva, asegurar que los soportes, yeso y cemento, están totalmente fraguados y secos.

## Aplicación

Una vez preparado el soporte y homogeneizado el revestimiento, proceder a su aplicación con rodillo, cargar el rodillo generosamente y extender el producto de forma cruzada para repartirlo de manera uniforme sobre la superficie, proceder a su alisado con la herramienta adecuada, paletina..., para conseguir el acabado decorativo deseado.

Espesor máximo de aplicación 3 mm, en caso de necesitar aplicar en mayor espesor aplicar en capas sucesivas asegurándose de que están secas las capas anteriores

## PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C

No aplicar con humedad ambiental superior al 80%

No aplicar sobre soportes con humedad permanente

No aplicar si se prevé lluvia (riesgo de efecto caracol)

## DATOS TÉCNICOS

<b>Producto</b>	
Base del ligante	Copolímeros acrílicos
Densidad	1.55 g/cc
Apariencia	Tixotrópico
Color	Blanco
Brillo	Mate
Granulometría	Fino
Permeabilidad al vapor de agua	V2
Absorción de agua	W3
Adherencia	≥ 0.5 MPa
Conductividad térmica	$\lambda_{10, seco} \leq 0,45$ (P=50%) $\leq 0,49$ (P=90%) W/mK
Reacción al fuego	B s2 d0
<b>Aplicación</b>	
Temperatura Aplicación	De 5° y 35°C
Dilución	Agua
Herramienta	Rodillo y /o paletina
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Espesor máximo por capa	3 mm
Consumo Teórico	1,55 Kg por m <sup>2</sup> y mm de espesor
Tiempo de Secado	4 - 6 horas en capa de 1 mm, variable según condiciones ambientales y tipo de soporte

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo plástico 20 Kg	1	27 envases

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas. Se conservan al menos 24 meses en envases cerrados. Los envases abiertos utilizar rápidamente.

## SEGURIDAD

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.



Beissier S.A.U  
Pol. Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria. España

15

**B.0061**

EN 15824:2017

**GRANOCRYL BRA SL01**

Revoco decorativo exterior/interior basado en ligante orgánico

Permeabilidad al vapor de agua	V2
Absorción de agua	W3
Adherencia	≥ 0,5 MPa
Conductividad Térmica	$\lambda_{10,seco} \leq 0,45$ (P=50%) $\leq 0,49$ (P=90%) W/mK
Reacción al fuego	B s2 d0

Beissier, S.A.U.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Errenteria (Gipuzkoa) Spain  
Tel (+34) 943 344 070  
[www.beissier.es](http://www.beissier.es)

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.