

LISOMAT STOP GOTERAS

Revestimiento elástico para impermeabilización y protección de terrazas y cubiertas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico monocomponente para impermeabilización, reparación y protección de cubiertas, terrazas, azoteas.

Clasificado según UNE-EN 1062: *Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón.*

Marcado CE según EN 1504-2: *Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.*

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para impermeabilización y protección superficial de cubiertas y terrazas; según Marcado CE:

- Protección contra la penetración reduciendo la entrada de agua (1.3).
- Control de la humedad (2.3).

Sobre soportes minerales: hormigón, morteros/placas de cemento, ladrillo, cerámica, baldosín catalán, rasilla; soportes orgánicos: revestimientos plásticos.

Sobre antiguas laminas asfálticas, espumas de PU.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua.
- Elástico y flexible, resistente a los movimientos y deformaciones del soporte.
- Resistente a la carbonatación.
- Gran adherencia.
- Reforzado con fibras.
- Apto para un tránsito peatonal ligero.
- Reforzado con sistemas encapsulados para la protección del film frente al crecimiento de algas y hongos.
- Exterior e interior.

Presentación

Ref.	Tipo	Uds. caja	Uds. palé
70010-006	Cubo 15 L (blanco)	-	24
70010-001	Cubo 15 L (rojo)	-	24
70010-008	Cubo 15 L (gris)	-	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	Resinas acrílicas, cargas minerales y aditivos.
Color	Blanco, rojo y gris
Densidad	1,4 g/cc
Total COV UNE-EN ISO 11890-2	< 40 g/l Valor límite UE Cat. (A/i): 140 g/l
Clasificación UNE-EN 1062-1	
Brillo UNE-EN ISO 2813	G3: mate
Espesor capa	E5: 800 - 1000 µm
Granulometría	S2: media (< 300 µm)
Permeabilidad al agua líquida UNE-EN 1062-3	W3: bajo ($\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$)
Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN ISO 7783-2	V2: media
Clasificación UNE-EN 1504-2	
Adhesión	$\geq 0,8 \text{ MPa}$ (sistema flexible)
Permeabilidad al dióxido de carbono UNE-EN 1062-6	Sd > 50 m
Permeabilidad al agua líquida UNE-EN 1062-3	$\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN ISO 7783	Clase I (Sd < 5 m)
Reacción al fuego	Clase F
Aplicación	
Temperatura aplicación	5 a 35 °C
Herramientas	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	No diluir
Tiempo secado	Tacto: aprox. 6 h a 20 °C Repintado: aprox. 24 h a 20 °C Secado: aprox. 24 h a 20 °C
Consumo	Total: aprox. 1,5 l/m ²

Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe ser firme/consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas o cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.

Comprobar la idoneidad de los revestimientos existentes.

Retirar los recubrimientos que no sean resistentes.

Eliminar pinturas, revocos y partes sueltas o mal adheridas.

Reparar los defectos superficiales: agujeros, grietas.

Sanear y desinfectar las superficies contaminadas (hongos, mohos,...) con FUNGISTOP.

Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO.

Lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

Sobre superficies de hormigón muy pulidas, abrir el poro mecánicamente o con solución ácida.

Sobre fondos nuevos de hormigón y morteros esperar al menos un mes hasta completo curado.

Imprimir y consolidar el soporte con DELTAFIX.

Las superficies horizontales deberán tener una inclinación mínima del 2 %.

Sellar todos los ángulos, encuentros suelo-pared y juntas de unión entre materiales con la BANDA DE ESTANQUEIDAD BEISSIER.

En el caso de láminas asfálticas y espumas de PU se recomienda hacer una comprobación previa.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar el producto antes de su utilización.

Aplicar una primera capa diluida máx. al 15 % en función de la porosidad y estado del soporte. A continuación aplicar varias capas (al menos 3) sin diluir hasta un consumo igual o superior a 1,5 l/m² (aprox. 0,8 - 1 mm de espesor).

No diluir más de lo recomendado en la primera mano. La dilución afectará a las propiedades de impermeabilización del revestimiento.

Aplicar el material de manera uniforme, dejando secar al menos 24 h entre capa y capa.

Se recomienda la colocación de un velo o malla de fibra de vidrio intercalada entre las capas para reforzar el sistema, especialmente en zonas de tránsito y en puntos singulares; uniones entre diferentes soportes y/o materiales, zonas que puedan sufrir movimientos. Esta se incorporará en la capa intermedia, inmediatamente después de su aplicación, cuando todavía este húmeda, evitando que se formen pliegues y solapándola al menos 10 cm en las uniones.

Prolongar el revestimiento hasta una altura de 15 cm en los encuentros con paredes verticales.

Herramienta: brocha, rodillo o pistola.

Espesor final capa impermeabilización: aprox. 0,8 - 1 mm.

Rendimiento teórico: aprox. 1,5 l/m².

Respetar las juntas de dilatación existentes utilizando sellantes elásticos específicos.

Para garantizar las prestaciones finales de impermeabilización y protección, es imprescindible asegurar una preparación adecuada de la superficie a tratar, así como respetar los espesores de capa y rendimientos especificados.

TIEMPOS Y SECADO

El producto seca por evaporación del agua que contiene, por lo que los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales (temperatura, viento, humedad relativa) y espesor de aplicación.

Repintado: aprox. 24 h a 20 °C.

El producto suele estar seco al cabo de 24 h, a 20 °C y 65 % de humedad relativa.

El proceso de curado completo dura aprox. 15 días. Transcurrido este tiempo es apto para un tránsito peatonal leve.

Cuando las condiciones climatológicas son desfavorables se deben adoptar medidas protectoras apropiadas sobre las superficies a tratar o recientemente tratadas.

En caso de no respetarse las condiciones de temperatura y humedad recomendadas o se dé una exposición temprana a la lluvia, podrían verse alterados:

- Los tiempos de secado, alargándose en caso de temperaturas bajas y humedades altas.
- La formación del film, con aparición de fisuras en caso de temperaturas altas o ampollamientos en presencia de alta humedad o lluvia.

OBSERVACIONES

La preparación del soporte y la realización de los trabajos de pintado deben ser conformes con las especificaciones técnicas reconocidas y deberán adaptarse a la obra y requisitos de la misma. En cualquier caso, siempre se recomienda realizar una comprobación del sistema propuesto y se deberá verificar la idoneidad de los productos de acuerdo a sus características y teniendo en cuenta el soporte, las condiciones de obra y las posibles patologías de la misma. Siempre se deben seguir las directrices que establezca la Dirección facultativa.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua inmediatamente después de usar. No verter restos por el desagüe. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

Para la limpieza de las máquinas, seguir las instrucciones del fabricante.

COLOR

Blanco, rojo y gris.

Para asegurar la uniformidad del color se recomienda no mezclar diferentes lotes de producción en un mismo paño.

Con el paso del tiempo pueden darse alteraciones del color debido a las condiciones de exposición atmosféricas: temperatura, humedad, radiación UV. De la misma manera puede influir la naturaleza del soporte y las diferencias de absorción, humedad y/o alcalinidad del mismo.

En condiciones de alta humedad y baja temperatura, el tiempo de secado puede alargarse afectando a la uniformidad del color.

PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD**PRECAUCIONES**

Temperatura del soporte: entre 5 y 35 °C.

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.

Humedad del soporte: inferior al 5 %.

No aplicar con temperaturas extremas, fuertes vientos o con exposición directa al sol.

No aplicar con lluvia o ante la posibilidad de lluvia en las horas siguientes a la aplicación (riesgo de manchas, efecto baba de caracol). En caso contrario, proteger la superficie aplicada de los efectos de la lluvia y de las heladas hasta el completo secado.

No aplicar sobre soportes tratados que sigan húmedos o que no hayan fraguado y secado completamente. Se pueden provocar desperfectos como formación de bolsas o grietas en el revestimiento posterior.

Durante la aplicación y completo secado deben evitarse todo tipo de humedades en el soporte así como la condensación de humedad sobre la película del producto.

No apto para estar en inmersión continua o en superficies en las que el agua pueda quedar estancada y/o sometidas a humedad permanente o capilar: impermeabilización de piscinas, depósitos de agua u otros similares.

No aplicar sobre revestimientos de cal, al temple o silicatos.

No aplicar sobre madera, plástico o metal.

Respetar los tiempos de secado entre capas.

Respetar las juntas de dilatación del edificio.

No apto para el tránsito de cargas o vehículos.

CONSERVACIÓN

2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas. Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del embalaje, que indica la fecha de fabricación.

Explicación del número de lote:

Cifra 1 = último dígito del año, cifras 2/3/4 = días transcurridos del año.

Ejemplo: Lote 5144.01 5: año 2025, 144: día 24/05.

Fabricado el 24/05/2025. Vida de almacenamiento: hasta 24/05/2027.

Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar su liberación al medio ambiente. Consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad para obtener toda la información sobre seguridad, manipulación y eliminación.

Consejos sostenibles. Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, sino depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse. No tire los restos de pintura por el fregadero o el inodoro. Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura debe minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES**Certificación obligatoria:**

BEISSIER S.A.U. 22
Pol. Txirrita Maleo. 14 B.0109
E-20100 Errenteria. España

LISOMAT STOP GOTERAS

EN 1504-2

Revestimiento para la protección superficial del hormigón

Permeabilidad al vapor de agua Clase I, Sd < 5 m

Absorción capilar y W < 0,1 kg/m²h^{0,5}

Permeabilidad al agua líquida

Adhesión (sistema flexible sin ≥ 0,8 MPa
cargas de tráfico)

Permeabilidad al CO₂ Sd > 50 m

Reacción al fuego Clase F

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que BEISSIER tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para BEISSIER ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)
T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es
www.beissier.es

LISOMAT STOP GOTERAS
Septiembre 2025
v.1.1