

MASILLA ELÁSTICA BMaE SLO5

Masilla elástica lista al uso. Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas en fachadas y muros.



DESCRIPCIÓN

Masilla acrílica en dispersión acuosa de un solo componente.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Diseñado para igualar imperfecciones y desniveles. Relleno de grietas y fisuras con movimientos moderados o sujetos a vibraciones (los mejores resultados se obtienen en grietas de 5mm de profundidad y una abertura máxima de 25mm).

PROPIEDADES

Gran capacidad de relleno.
Elasticidad interna permanente (-10°C a 70°C) con microfibras de vidrio: soporta movimientos y vibraciones sin fisurar.
Gran adherencia sobre soportes de obra: cemento, hormigón, ladrillo, piedra...
Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores.
No descuelga, tixotrópico. Secado rápido.
Se puede terminar con cualquier tipo de pintura.
Resistente al desarrollo de hongos y musgos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color : Gris claro
Granulometría: 1.5 mm con fibra
Espesor de capa: 5 - 10 mm
Densidad fresco: 1.55 ± 0.05 g/cc
Rendimiento: 1.55 kg llena 1 litro de volumen
Composición: Copolímeros acrílicos
Diluyente: Agua
Consistencia: Pasta fibrosa
Coloreable. Admite colores universales o al agua, máx. 4%
Temperatura de aplicación entre 5º y 35 º C.
Espesor recomendado 5-10 mm. Tiempo de trabajo sin límite.
Consumo teórico: 1.55 kg llena 1 litro de volumen
Tiempo de secado: 12 horas por mm de espesor.
Lijado/Pintado: Cuando seca en superficie (24 h aprox)

UTILIZACIÓN SOPORTES

Aplicable sobre hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera...

Preparación del soporte:

Las superficies deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasas y ceras. Abrir o ensanchar las grietas ligeramente con espátula. Eliminar el polvo e imprimir la superficie a tratar. Imprimir soportes muy absorbentes con FIXACRYL u otra imprimación penetrante. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva

Modo de empleo:

Para espesores importantes (> 5 mm) aplicar sucesivamente varias manos. Puede colorearse con colorantes al agua o universales, máximo un 4 % .
Aplicar con llana lisa o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Precauciones:

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C.
No aplicar sobre soportes húmedos o sometidos a humedad permanente.
No aplicar directamente a pleno sol o sobre soportes con temperatura elevada.
No utilizar sobre telas asfálticas ni sobre masas bituminosas.

Almacenaje:

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Seguridad:

Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Suministro:

Caja 12 x 1kg
Caja 4 x 5kg

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria
Tel (+34) 902 100 250