

MORTERO CEMENTO RÁPIDO

Mortero para reparaciones rápidas y fijación.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Mortero de prescrito (G) para reparaciones rápidas. Marcado CE según EN 998-2. *Mortero para albañilería.*

CAMPOS DE APLICACIÓN

Mortero para obturar fugas de agua (sin presión). Para reparaciones en desagües, bajantes, depósitos. Para trabajos que requieran rapidez. Sobre soportes minerales: hormigón, morteros/placas de cemento, ladrillo, piedra, etc.

PROPIEDADES

- Resistente a la intemperie y humedad.
- Resistencias mecánicas rápidas.
- Exterior e interior.

Presentación

Ref.	Tipo	Uds. caja	Uds. palé
70166-002	Estuche 1,5 kg	10	45
70166-001	Estuche 6 kg	4	28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	Cemento y áridos.
Color	Gris
Densidad polvo	1,1 g/cm ³
Granulometría	< 0,5 mm
pH	> 11
Resistencia a la compresión	> 15 N/mm ² (M15)
Clasificación 998-2	
Proporción componentes	Cemento: 50 % - Áridos: 50 %
Reacción fuego	A1
Absorción de agua	0,5 kg/m ² min ^{0,5}
Permeabilidad vapor agua	μ 15/35
Aplicación	
Temperatura aplicación	5 a 30 °C
Mezcla	30 % (0,30 l agua x 1 kg polvo)
Herramientas	Espátula o paleta
Tiempo trabajo (vida útil mezcla)	Aprox. 5 min a 20 °C
Tiempo secado	Aprox. 24 h a 20 °C
Consumo	Aprox. 1,5 kg/m ² y mm de espesor

Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agua de amasado: 0,3 litros de agua por kg de producto.
Mezclar el material y el agua hasta obtener una pasta consistente, homogénea y sin grumos.
No reamasar una vez iniciado el fraguado.
Esta pasta puede ser utilizada durante aprox. 5 min a 20 °C.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe ser firme/consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.
Comprobar la idoneidad de los revestimientos existentes.
Retirar los recubrimientos que no sean resistentes.
Eliminar pinturas, revocos y partes sueltas o mal adheridas.
Sanear y desinfectar las superficies contaminadas (hongos, mohos,...) con FUNGISTOP.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con espátula o paleta.
Puede mezclarse con arena de 1 a 3 volúmenes para hacer morteros de enfoscado rápidos.
Una vez seco proceder al acabado.

TIEMPOS Y SECADO

Tiempo de uso/vida útil mezcla: aprox. 5 min a 20 °C.
Tiempo de secado: aprox. 24 h a 20 °C.
Los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa) y espesor de aplicación.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Temperatura del soporte: entre 5 y 30 °C.
Temperatura de aplicación: entre 5 y 30 °C.
No aplicar con altas temperaturas, fuertes vientos o con exposición directa al sol. En caso contrario proteger la superficie aplicada/mortero para evitar su deshidratación en las primeras horas (24 - 48 h) durante el proceso de fraguado.
No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes.
No aplicar sobre soportes de yeso, pinturas o uniones de materiales disgregables.

CONSERVACIÓN

3 años en envase original cerrado y aislado de la humedad.
Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del embalaje, que indica la fecha de fabricación.

Explicación del número de lote:

Cifra 1 = último dígito del año, cifras 2/3/4 = días transcurridos del año.

Ejemplo: Lote 314400. 3: año 2023, 144: día 24/05.
Fabricado el 24/05/2023. Vida de almacenamiento: hasta 24/05/2026.

Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información relacionada con la seguridad y las medidas a tener en cuenta durante la manipulación del producto y su eliminación está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad. Consultar la versión más reciente.

Contiene cemento.

UFI: 0EX1-N0KY-G007-RAYW

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

Certificación obligatoria:



BEISSIER S.A.U. 21
Pol. Txirrita Maleo. 14 B.0095
E-20100 Errenteria. España

MORTERO CEMENTO RÁPIDO

EN 998-2

Mortero para albañilería prescrito de uso corriente (G), para muros, pilares y tabiques

Proporción componentes	Cemento: 50% - Áridos: 50%
Reacción fuego	A1
Absorción agua	0,5 kg/m ² min ^{0,5}
Permeabilidad vapor de agua	μ 15/35

Certificación medioambiental:



Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que BEISSIER tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para BEISSIER ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)
T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es
www.beissier.es

MORTERO CEMENTO RÁPIDO
Febrero 2023
v.1.1