

AGUAPLACK EASY JOINT 24 H

Massa de secagem para juntas de placas de gesso cartonado. Q1 a Q4.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Massa em pó de secagem para o tratamento de juntas e encontros de placas de gesso cartonado.

Marcado CE de acordo com a EN 13963 Material para juntas para placas de gesso cartonado.

Designação: Massa mista de secagem, para enchimento e acabamento, Tipo 3A.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Massa para o enchimento e acabamento de juntas em combinação com fita de papel em sistemas de construção com placa de gesso cartonado.

Adequada para aplicação a máquina.

Recomendada para climas quentes e secos graças ao seu longo tempo de trabalho.

Para recobrimento das cabeças dos parafusos.

Níveis de acabamento Q1 a Q4.

PROPRIEDADES

- Grande aderência.
- Adequada para aplicação mecânica.
- Acabamento de grande finura.
- Fácil lixamento.
- Interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Uds. caja	Uds. palé
70013-001	Saco 20 kg	-	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Cargas inorgânicas, resinas e aditivos.
Cor	Branco
Granulometria	Fino
Densidade pó	1 g/cm ³
Reação ao fogo	A1

Aplicação	
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Mistura	50 % (0,5 l de água x 1 kg de pó)
Ferramentas	Colher de pedreiro ou espátula
Tempo de trabalho	Aprox. 24 h a 20 °C
Consumo	Aprox. 0,3 kg/m ²

Devido ao uso de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Água de amassar: 0,5 litros de água por kg de produto. Misturar o material e a água até obter uma pasta consistente, homogênea e sem grumos. Deixar repousar 5 min antes de usar.

Respeitar a dosagem de água recomendada.

Esta pasta pode ser utilizada durante aprox. 24 h a 20 °C.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As placas deverão estar corretamente instaladas, secas e livres de pó, fragmentos soltos e qualquer outro elemento contaminante.

Aplicar o produto sobre a junta, colocar a fita de papel e alisar com a espátula. Remover o material em excesso, evitando deixar relevos e vazios sob a fita.

Deixar secar e cobrir aplicando uma segunda camada. Aplicar o restante das camadas de acordo com o nível de acabamento requerido, Q1 a Q4.

TEMPOS E SECAGEM

Tempo de uso: aprox. 24 h a 20 °C.

Tempo de secagem: aprox. 24 h/mm a 20 °C e 65 % HR.

Os tempos de secagem variam em função das condições ambientais e espessura de aplicação.

Respeitar os tempos de secagem entre camadas. Caso

contrário, podem gerar-se fissuras, inchaços, desprendimento do material. Recomenda-se ventilação e temperatura adequadas para evitar o excesso de humidade.

OBSERVAÇÕES

A realização dos trabalhos deve ser conforme com as especificações técnicas reconhecidas e deverá adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e deverá verificar-se a idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

ACABAMENTO

Em caso de manchas de lignina, selar com ISOLFIX AL AGUA antes de pintar.

Imprimir antes de pintar para igualar absorções.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não verter restos pelo ralo. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

PRECAUCIONES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura de aplicação: entre 5° e 35 °C.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.

Não aplicar sobre superfícies sujeitas a humidade permanente e/ou capilar.

Não adequada em condições ambientais de baixa temperatura e alta humidade

Não realizar o tratamento sem fita.

Não misturar com outras pastas ou produtos: gesso, colas, etc.

CONSERVAÇÃO

1 ano em embalagem original fechada e isolada da humidade. Garante-se a melhor qualidade dentro da sua

embalagem original até atingir a máx. vida útil de armazenamento. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = cifra final do ano, cifras 2/3/4 = dia do ano.

Exemplo: Lote 514400 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2026.

Uma vez aberta a embalagem, consumir rapidamente.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

Certificação obrigatória:



BEISSIER S.A.U.

Pol. Txirrita Maleo. 14

E-20100 Errenteria. Espanha

06

B.0033

AGUAPLACK EASY JOINT 24H

EN 13963

Material para juntas para placas de gesso cartonado. Composto misto de secagem tipo 3A

Reação ao fogo

A1

Certificação ambiental:



Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem eximem o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundamentadas

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

AGUAPLACK EASY JOINT 24 H

Septiembre 2025

v.1.4