

AGUAPLACK QUICK JOINT 30 MIN

Massa de presa rápida para juntas de placas de gesso cartonado. Q1 a Q4.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Massa em pó de presa rápida para o tratamento de juntas e cantos de placas de gesso cartonado.

Marcação CE de acordo com a EN 13963 Material para juntas para placas de gesso cartonado.

Designação: Massa mista de presa, para enchimento e acabamento, Tipo 3B.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Massa para o enchimento e acabamento de juntas em combinação com fita de papel em sistemas de construção com placa de gesso cartonado.

Para recobrimento das cabeças dos parafusos.

Recomendada para climas frios e húmidos devido ao seu tempo de trabalho rápido.

Níveis de acabamento Q1 a Q4.

PROPRIEDADES

- Tempo de presa rápido: 30 min.
- Grande aderência.
- Sem retração.
- Acabamento de grande finura.
- Fácil lixagem.
- Interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70015-001	Saco 5 kg	-	140
70015-002	Saco 20 kg	-	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto

Composição	Gesso, cargas inorgânicas, resinas e aditivos.
Cor	Branco
Granulometria	Fino
Densidade do pó	0,75 g/cm ³
Reação ao fogo	A1

Aplicação

Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Mistura	50 % (0,5 l água x 1 kg pó)
Ferramentas	Desempenadeira ou espátula
Tempo de trabalho	Aprox. 30 min a 20 °C
Tempo de presa	Aprox. 30 min a 20 °C
Consumo	Aprox. 0,3 kg/m ²

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Água de amassar: 0,5 litros de água por kg de produto. Misturar o material e a água até obter uma pasta consistente, homogênea e sem grumos. Deixar repousar 1 - 2 min antes de usar. Não amassar novamente após o início da presa. Respeitar a dosagem de água recomendada. Esta pasta pode ser utilizada durante aprox. 30 min a 20 °C.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As placas deverão estar corretamente instaladas, secas e livres de pó, fragmentos soltos e qualquer outro elemento contaminante. Aplicar o produto sobre a junta, colocar a fita de papel e alisar com a espátula. Eliminar o material em excesso, evitando deixar relevos e vazios sob a fita. Deixar secar e recubrir aplicando uma segunda camada. Aplicar o restante das camadas de acordo com o nível de acabamento exigido, Q1 a Q4.

TEMPOS E SECAGEM

Tempo de uso e cura: aprox. 30 min. a 20 °C. Os tempos de secagem variam dependendo das condições ambientais e da espessura de aplicação. Respeitar os tempos de secagem entre demãos. Em caso

contrário podem gerar-se fissuras, inchaços, desprendimento do material. Recomenda-se ventilação e temperatura adequadas para evitar o excesso de humidade.

OBSERVAÇÕES

A realização dos trabalhos deve estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverá adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e deverá verificar-se a adequação dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as suas possíveis patologias.

ACABAMENTO

Em caso de manchas de lignina, selar com ISOLFIX AL AGUA antes de pintar. Imprimir antes de pintar para igualar absorções.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar resíduos no ralo. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto de recolha municipal.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C. Não aplicar com humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre superfícies sujeitas a humidade permanente e/ou capilaridade. Não realizar o tratamento sem fita. Recomenda-se não aplicar mecanicamente. Não misturar com outras pastas ou produtos: gesso, colas, etc.

CONSERVAÇÃO

1 ano na embalagem original fechada e isolada da humidade.

Garante-se a melhor qualidade dentro da sua embalagem original até atingir a máx. vida útil de armazenamento. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = cifra final do ano, cifras 2/3/4 = dia do ano.

Exemplo: Lote 514400 5: ano 2025, 144: dia 24/05. Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2026.

Após abrir a embalagem, consumir rapidamente.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

Certificação obrigatória:



BEISSIER S.A.U. 06
Pol. Txirrita Maleo. 14 B.0025
E-20100 Errenteria. Espanha

AGUAPLACK QUICK JOINT 30 min

EN 13963

Material para juntas para placas de gesso laminado. Composto misto de fraguado tipo 3B

Reação ao fogo A1

Certificação ambiental:



Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem exigem o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundamentadas nestes dados.

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)
T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

AGUAPLACK QUICK JOINT 30 min
Septiembre 2025
v.1.3