

AGUAPLACK STRONG FIX

Pasta de agarre para a colagem de placas de gesso cartonado. Q1 a Q4.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Adesivo de presa à base de gesso para a colagem de placas de gesso cartonado.

Marcação CE de acordo com a EN 14496 Adesivos à base de gesso para placas de gesso cartonado com isolamento térmico/acústico e placas de gesso cartonado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adesivo para o revestimento direto sobre muros e divisórias de placas de gesso cartonado.

Recomendado para climas frios e húmidos graças ao seu tempo de trabalho rápido.

PROPRIEDADES

- Grande aderência.
- Rápida presa.
- Fácil de trabalhar.
- Interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70019-001	Saco 20 kg	-	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Gesso, cargas inorgânicas, resinas e aditivos.
Cor	Branco
Granulometria	< 500 µm
Densidade pó	0,7 g/cm ³
Reação ao fogo	A1

Aplicação	
Temperatura aplicação	5 a 35 °C
Mistura	45 % (0,45 l água x 1 kg pó)
Ferramentas	Colher de pedreiro ou espátula
Tempo de trabalho	Aprox. 30 min a 20 °C
Tempo de presa	Aprox. 30 min a 20 °C
Consumo	Aprox. 1,5 - 3 kg/m ²

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Água de amassar: 0,45 litros de água por kg de produto. Misturar o material e a água até obter uma pasta consistente, homogênea e sem grumos.

Não amassar novamente após o início da presa.

Respeitar a dosagem de água recomendada.

Esta pasta pode ser utilizada durante aprox. 30 min a 20 °C.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser firme e consistente. Deve estar seco e limpo, livre de pó, gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Verificar a adequação dos revestimentos existentes.

Remover os revestimentos que não sejam resistentes.

Remover tintas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas.

Imprimir/consolidar com FIXACRYL, se necessário.

Lixar as superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter maior aderência.

Sanear e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, bolores,...) com FUNGISTOP.

MODO DE EMPREGO

Aplicar em "bolas" do tamanho da palma da mão, separadas aprox. 30 - 40 cm.

TEMPOS E SECAGEM

Tempo de uso e presa: aprox. 30 min a 20 °C.

Os tempos de secagem variam em função das condições ambientais e espessura de aplicação.

OBSERVAÇÕES

A realização dos trabalhos deve estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverá adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma comprovação do sistema proposto e deverá verificar-se a adequação dos produtos de acordo com as suas características, tendo em conta o suporte, as condições da obra e as suas possíveis patologias.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não verter restos no ralo. Eliminar o conteúdo/recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80 %.

Não aplicar sobre superfícies sujeitas a humidade permanente e/ou capilar.

Não adequado para o tratamento de juntas, nem para o reboco de placas.

Não misturar com outras pastas ou produtos: gesso, colas, etc.

Recomenda-se realizar um teste prévio, fixando uma placa e realizando o ensaio de arranque após 24 horas.

CONSERVAÇÃO

1 ano na embalagem original fechada e isolada da humidade.

Garante-se a melhor qualidade dentro da sua embalagem original até atingir o máx. vida útil de armazenamento.

Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = cifra final do ano, cifras 2/3/4 = dia do ano.

Exemplo: Lote 514400 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2026.

Uma vez aberta a embalagem, consumir rapidamente.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

Certificação obrigatória:



BEISSIER S.A.U.

Pol. Txirrítia Maleo. 14

E-20100 Errenteria. Espanha

06

B.0014

AGUAPLACK STRONG FIX

EN 14496

Adesivo à base de gesso para transformados de placa de gesso cartonado com isolamento térmico/acústico e placas de gesso cartonado

Reação ao fogo

A1

Aderência $\geq 0,06$ MPa

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem eximem o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundamentadas.


BEISSIER S.A.U.

Txirrítia Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

Certificação ambiental:



AGUAPLACK STRONG FIX

Septiembre 2025

v.1.3