

AGUAPLACK TOP JOINT 2 H

Pasta de fraguado para juntas de placas de yeso laminado. Q1 a Q4.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Pasta em pó de fraguado para o tratamento de juntas e encontros de placas de gesso cartonado.

Marcado CE segundo EN 13963 Material para juntas para placas de gesso cartonado.

Designação: Pasta mista de fraguado, para enchimento e acabamento, Tipo 3B.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pasta para o enchimento e acabamento de juntas em combinação com fita de papel em sistemas de construção com placa de gesso cartonado.

Para revestimento das cabeças dos parafusos.

Recomendada para climas frios e húmidos graças ao seu tempo de trabalho rápido.

Níveis de acabamento Q1 a Q4.

PROPRIEDADES

- Grande aderência.
- Acabamento de grande finura.
- Fácil de trabalhar.
- Fácil lixagem.
- Interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70679-001	Saco 25 kg	-	40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Gesso, cargas inorgânicas, resinas e aditivos.
Cor	Branco
Granulometria	Fino
Densidade pó	0,9 g/cm ³
Reação ao fogo	A1

Aplicação	
Temperatura aplicação	5 a 35 °C
Mistura	50 % (0,5 l água x 1 kg pó)
Ferramentas	Espátula ou desempenadeira
Tempo de trabalho	Aprox. 2 h a 20 °C
Tempo de pega	Aprox. 2 h a 20 °C
Consumo	Aprox. 0,3 kg/m ²

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Água de amassar: 0,5 litros de água por kg de produto. Misturar o material e a água até obter uma pasta consistente, homogênea e sem grumos. Deixar repousar 5 min antes de usar.

Não amassar novamente após o início da pega.

Respeitar a dosagem de água recomendada.

Esta pasta pode ser utilizada durante aprox. 2 h a 20 °C.

MODO DE EMPREGO

As placas deverão estar corretamente instaladas, secas e livres de pó, fragmentos soltos e qualquer outro elemento contaminante.

Aplicar o produto sobre a junta, colocar a fita de papel e alisar com a espátula. Remover o material em excesso, evitando deixar caroços e vazios sob a fita.

Deixar secar e cobrir aplicando uma segunda camada. Aplicar o restante das camadas de acordo com o nível de acabamento requerido, Q1 a Q4.

TEMPOS E SECAGEM

Tempo de uso e presa: aprox. 2 h a 20 °C.

Os tempos de secagem variam em função das condições ambientais e espessura de aplicação.

Respeitar os tempos de secagem entre camadas. Caso contrário,

podem gerar-se fissuras, inchaços, desprendimento do material. Recomenda-se ventilação e temperatura adequadas para evitar o excesso de humidade.

OBSERVAÇÕES

A realização dos trabalhos deve estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverá adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e deverá verificar-se a adequação dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

ACABAMENTO

Em caso de manchas de lignina, selar com ISOLFIX AL AGUA antes de pintar.

Imprimir antes de pintar para igualar absorções.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não verter restos no ralo. Eliminar o conteúdo/recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto de recolha municipal.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura de aplicação: entre 5° e 35 °C.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.

Não aplicar sobre superfícies sujeitas a humidade permanente e/ou capilar.

Não realizar o tratamento sem fita.

Recomenda-se não aplicar de forma mecânica.

Não misturar com outras pastas ou produtos; gesso, colas, etc.

CONSERVAÇÃO

1 ano na embalagem original fechada e isolada da humidade. Garante-se a melhor qualidade dentro da sua embalagem original até atingir a máx. vida de

armazenamento. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = cifra final do ano, cifras 2/3/4 = dia do ano.

Exemplo: Lote 514400 5: ano 2025, 144: dia 24/05. Fabricado em 24/05/2025. Vida de armazenamento: até 24/05/2026.

Uma vez aberta a embalagem, consumir rapidamente.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e eliminação.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

Certificação obrigatória:



BEISSIER S.A.U.

Pol. Txirrita Maleo. 14

E-20100 Errenteria. Espanha

15

B.0071

AGUAPLACK TOP JOINT 2H

EN 13963

Material para juntas para placas de gesso cartonado. Composto misto de presa tipo 3B

Certificação ambiental:



Reação ao fogo

A1

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundamentadas

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

AGUAPLACK TOP JOINT 2 H

Septiembre 2025

v.1.3