

FIXACRYL

Primário e fixador de fundos à base de água.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Primário à base de água concentrado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para fixar e selar fundos pulverulentos, porosos e pouco consistentes.

Para regularizar a absorção do suporte, melhorando o rendimento da tinta de acabamento.

Para proteger e obter acabamentos acetinados ou brilhantes, aplicado sobre suportes interiores pintados.

Sobre suportes minerais: betão, argamassa/placa de cimento, argamassa de cal, placa de gesso cartonado, gesso, perlita, têmpera; suportes orgânicos: tintas, rebocos.

PROPRIEDADES

- Sela e coesiona fundos tratados.
- Regulariza a absorção do suporte.
- Melhora o rendimento do acabamento posterior.
- Grande capacidade de penetração no suporte.
- Sem plastificantes nem solventes.
- Sem odor.
- Resistente ao álcali.
- Permeável ao vapor de água.
- Exterior e interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70237-002	Garrafa 1 l	12	32
70237-001	Garrafa 5 l	-	60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Resinas acrílicas.
Cor	Translúcido
Densidade	1,05 g/cm ³
Tamanho de partícula	< 0,5 µm
Aplicação	
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Ferramentas	Pincel, rolo ou pistola
Diluição	Vários (ver modo de emprego)
Tempo de secagem	Ao toque: aprox. 30 min Pintura: aprox 24 h
Consumo	Fixar/selar: aprox. 50 m ² /l (1:4) Regularizar: aprox. 70 m ² /l (1:6) Acabamento: aprox. 30 m ² /l (1:2)

Devido ao uso de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar seco e limpo, livre de gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Verificar a adequação dos revestimentos existentes.

Remover os revestimentos que não sejam resistentes.

Eliminar pinturas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas.

Reparar os defeitos superficiais: buracos, fissuras.

Sanear e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, mofos,...) com FUNGISTOP.

Lixar as superfícies muito lisas e brilhantes para obter maior aderência.

Sobre superfícies de concreto muito polidas, abrir o poro mecanicamente ou com solução ácida.

Respeitar os tempos de secagem das massas utilizadas no tratamento de juntas de placas de gesso cartonado. Dada a sua natureza e tipo de aplicação, costumam ser especialmente sensíveis à humidade e podem provocar a formação de bolhas, inchaço da massa e desprendimento do material. Recomenda-se ventilação e temperatura adequadas.

Respeitar os tempos de cura/maturação dos suportes de concreto e recriações cimentícias, que deverão ter um mínimo de 28 dias.

As superfícies imprimadas não deverão apresentar uma camada brilhante que reduza a aderência da posterior pintura.

MODO DE EMPREGO

Em função do tipo de tratamento, realizar as seguintes diluições:

- Para fixar e selar fundos: diluir 1 parte de FIXACRYL com 3 ou 4 partes de água.

- Para regularizar a absorção do suporte e melhorar o rendimento previamente à pintura: diluir 1 parte de FIXACRYL com 6 partes de água.

- Para obter acabamentos brilhantes ou acetinados, como camada de acabamento: diluir 1 parte de FIXACRYL com 1 a 2 partes de água, em função do brilho desejado.

Aplicar sobre o suporte a tratar com pincel, rolo ou pistola.

O consumo de material dependerá do tipo de tratamento realizado e do grau de absorção do suporte.

TEMPOS E SECAGEM

Secagem ao toque: aprox. 30 min a 20 °C.

Repintura: aprox. 24 h a 20 °C.

O produto geralmente está seco após 24 h, a 20 °C e 65% de humidade relativa.

O produto seca pela evaporação da água que contém; portanto, os tempos de secagem podem variar em função das condições ambientais (temperatura, vento, humidade relativa) e espessura de aplicação.

OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos de aplicação devem estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverão adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e deverá verificar-se a idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar restos no ralo. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do suporte: entre 5 e 35 °C

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Humidade do suporte: a superfície a tratar deve estar seca.

Não aplicar sobre suportes tratados que ainda estejam húmidos ou que não tenham curado e secado completamente. Podem ocorrer defeitos como formação de bolsas de ar ou fissuras nos revestimentos posteriores.

Não aplicar sobre madeira, plástico ou metal.

Não aplicar com temperaturas extremas, ventos fortes ou com exposição direta ao sol.

Não aplicar com chuva ou perante a possibilidade de chuva nas horas seguintes à aplicação (risco de manchas, efeito baba de caracol). Caso contrário, proteger a superfície aplicada dos efeitos da chuva e das geadas até à secagem completa.

Não aplicar sobre superfícies sujeitas a humidade permanente e/ou capilar.

Não aplicar sobre painéis de gesso cartonado com presença de manchas amareladas: trata-se de uma oxidação superficial

devida a uma exposição prolongada à luz e que pode transmitir-se à tinta final. Para evitar isto, selar antes de pintar aplicando ISOLFIX AL AGUA.

CONSERVAÇÃO

2 anos em embalagem original fechada, protegida do calor e das geadas.

Garante-se a melhor qualidade dentro da sua embalagem original até atingir a máx. vida de armazenamento. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = último dígito do ano, cifras 2/3/4 = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 5144.01 5: ano 2025, 144: dia 24/05. Fabricado em 24/05/2025. Vida de armazenamento: até 24/05/2027.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança,

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem entender-se como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundadas nestes

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

FIXACRYL
Septiembre 2025
v.1.1