

FONDOMUR

Ponte de aderência.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Ponte de aderência pigmentado com agregado de grão médio de 1 a 2 mm para paredes e tetos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ponte de aderência para a ancoragem de argamassas e gessos

sobre suportes minerais lisos: betão liso, placas cimentícias, gesso, placas de cartão-gesso.

Ponte de aderência de massas e rebocos plásticos sobre suportes lisos e pouco absorventes: gesso, escaiola, placas de cartão-gesso, betão liso, placas de madeira, OSB, tintas plásticas.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência.
- Com agregado de grão médio de 1 - 2 mm para melhorar a ancoragem da argamassa.
- Monocomponente.
- Exterior e interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70239-001	Cubo 18 l	-	33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Resinas acrílicas, cargas minerais, aditivos e água.
Cor	Verde
Densidade	1,5 g/cm ³
Granulometria	Máx. 2 mm
Permeabilidade vapor de água UNE-EN ISO 7783	Sd: 0,25 – 0,29 m
Aplicação	
Temperatura aplicação	5 a 35 °C
Ferramentas	Pincel ou rolo
Diluição	20 - 30 %. Água
Tempo de secagem ao toque	Aprox. 20 - 30 min a 20 °C
Consumo	Aprox. 0,3 kg/m ²

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar seco e limpo, livre de gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Remover pinturas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas.

Reparar os defeitos superficiais: buracos, fissuras.

Sanear e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, mofos,...) com FUNGISTOP.

Lixar as superfícies muito lisas e brilhantes para obter maior aderência.

Proteger as partes metálicas com TODO TERRENO.

Respeitar os tempos de cura/maturação dos suportes de gesso, betão e recauchutagens cimentícias, que deverão ter um mínimo de 28 dias.

MODO DE EMPREGO

Diluir com 20 - 30 % de água, em função do tipo de suporte e da sua absorção.

Aplicar sobre o suporte a tratar com pincel ou rolo.

Durante o uso do material, misturar com frequência para evitar a sedimentação do produto.

Rendimento teórico: aprox. 0,3 kg/m² segundo o tipo de suporte.

TEMPOS E SECAGEM

Secagem ao toque: aprox. 20 - 30 min a 20 °C.

Aplicação argamassa/gesso: aprox. 2 - 24 h a 20 °C.

O tempo decorrido entre a aplicação do produto e a posterior aplicação da argamassa/gesso deve ser suficiente para que o produto esteja seco, de 2 a 4 horas em condições normais de humidade e temperatura, e antes de 24 horas.

O produto seca pela evaporação da água que contém; pelo que os tempos de secagem podem variar em função das condições ambientais (temperatura, vento, humidade relativa) e espessura de aplicação.

OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos de aplicação devem estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverão adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma comprovação do sistema proposto e deverá verificar-se a idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar resíduos no ralo. Eliminar o conteúdo/recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto de recolha municipal.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do suporte: entre 5 e 35 °C

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Não aplicar com temperaturas extremas, ventos fortes ou com exposição direta ao sol.

Não aplicar com chuva ou ante a possibilidade de chuva nas horas seguintes à aplicação. Caso contrário, proteger a superfície aplicada dos efeitos da chuva e das geadas até a secagem completa.

Não aplicar sobre superfícies submetidas a umidade permanente e/ou capilar.

Não aplicar sobre suportes tratados que ainda estejam úmidos ou que não tenham curado e secado completamente. Podem ocorrer defeitos como formação de bolsas de ar ou rachaduras nos revestimentos posteriores.

Não aplicar sobre madeira, plástico ou metal.

CONSERVAÇÃO

2 anos em embalagem original fechada, protegida do calor e da umidade. A melhor qualidade é garantida dentro de sua embalagem original até atingir a máx. vida útil. Esta pode ser apreciada no n.º do lote da embalagem, que indica a data de fabricação.

Explicação do número do lote:

Cifra 1 = último dígito do ano, cifras 2/3/4 = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 5144.01 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil: até 24/05/2027.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e eliminação.

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem qualquer compromisso para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a adequação dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

FONDOMUR

Septiembre 2025

v.1.3