

MINOXIL

Desincrustante de óxido e calcário.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Lixa líquida: concentrado ácido para remover e desincrustar óxido e calcário.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para remover formações de óxido em: móveis de jardim, varandas, grades, corrimãos, treliças, dobradiças, candeeiros, etc.

Para remover depósitos de calcário.

Para soltar peças bloqueadas pelo óxido.

Para limpar e passivar óxidos em metais no tratamento de concreto armado.

Fosfatização de superfícies metálicas. Para preparar fundos de ferro, aço, zinco e galvanizado antes da aplicação do primário antioxidante TODO TERRENO.

PROPRIEDADES

- Remove o óxido.
- Desincrusta o calcário.
- Exterior e interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70291-005	Garrafa 1 l	-	32

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Ácido fosfórico, tensoativos e inibidores de corrosão.
Cor	Transparente
Densidade	1,3 g/cm ³
pH	1
Aplicação	
Temperatura aplicação	5 a 35 °C
Ferramentas	Pincel ou trincha

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Desmontar, na medida do possível, as partes a tratar.
O suporte deve estar limpo, livre de gorduras, ceras, restos de desmoldantes.
Eliminar com uma escova metálica os restos de óxido, cal e tintas, partes soltas ou mal aderidas.

MODO DE EMPREGO

Produto pronto a usar.
Recomenda-se o uso de óculos e luvas de proteção. Mais informações na Ficha de Dados de Segurança.
Molhar generosamente com um pincel ou trincha, deixando atuar durante 30 minutos.
Em superfícies muito oxidadas, realizar duas aplicações, com intervalo de 30 minutos a 1 hora entre cada aplicação.
Peças pequenas podem ser limpas por imersão num recipiente com MINOXIL.
Após 30 minutos da aplicação de MINOXIL, enxaguar com água e secar.

TEMPOS E SECAGEM

O tempo decorrido entre a limpeza com MINOXIL e a aplicação de um primário, tinta, verniz ou esmalte protetor deve ser o menor possível. Durante o mesmo, a superfície deverá estar protegida da chuva e humidade. O processo de oxidação é muito rápido.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar restos no ralo. Eliminar o conteúdo/recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do substrato: entre 5 e 35 °C
Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.
Produto perigoso. Mais informações na Ficha de Dados de Segurança.
Utilizar óculos e luvas de proteção.
Manter fora do alcance das crianças.
Não despejar no lavatório, sanita ou esgoto em geral.
Ataca alumínio e tintas metalizadas.

CONSERVAÇÃO

3 anos em embalagem original fechada, protegido do calor e da humidade. A melhor qualidade é garantida dentro da sua embalagem original até atingir a máx. vida útil de armazenamento. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.
Explicação do número de lote:
DD-MM-AA = DD: dia de fabrico, MM: mês de fabrico, AA: ano de fabrico.
Exemplo: Lote 24-05-25. Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2028.

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter todas as informações sobre segurança, manuseamento e eliminação.
UFI: 9434-W0WE-F00R-QKS1

Conselhos sustentáveis. Os restos de produto e embalagens usadas não podem ser colocados junto com o lixo doméstico, mas sim depositados nos locais e recipientes dispostos para o efeito pelas autoridades locais, cuja regulamentação sobre remoção de resíduos deverá ser respeitada.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem qualquer compromisso para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundadas