

NIVELPOL AR

Resina polivalente para aditivar argamassas, pastas niveladoras.
Ponte de aderência em argamassas.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Resina pronta a usar.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aditivo para melhorar as prestações de aderência, flexibilidade, deformação e impermeabilidade de argamassas cola, pastas niveladoras e argamassas de alvenaria em geral.

Ponte de aderência sobre suportes não absorventes prévio à aplicação de pastas niveladoras, recapeamentos, argamassas de alvenaria, argamassas cola.

Sobre suportes de betão, argamassas, cimentos.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência.
- Excelente flexibilidade.
- Impermeável.
- Pronta a usar.
- Resistente ao álcali.
- Exterior e interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70311-001	Garrafa 5 l	-	72

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Resina sintética.
Cor	Branco avermelhado
Densidade	1,02 g/cm ³
Aplicação	
Temperatura aplicação	5 a 35 °C
Ferramentas	Pincel, rolo ou pistola
Consumo	Aditivo: 5 l por 25 kg de argamassa. Ponte de aderência: aprox. 0,15 - 0,2 l/m ²

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar seco e limpo, livre de gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Remover tintas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas.

Reparar os defeitos superficiais: buracos, fissuras.

Sanear e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, bolores,...) com FUNGISTOP.

Respeitar os tempos de cura/maturação dos suportes de betão e recapeamentos cimentícios, que deverão ter um mínimo de 28 dias.

O suporte deverá ter a capacidade de carga suficiente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aditivo em argamassas, argamassas cola, pastas niveladoras:
Adicionar 5 litros do aditivo por saco de 25 kg da argamassa juntamente com parte da sua água de mistura. A quantidade de água a adicionar ajustar-se-á à consistência adequada ou à que o fabricante da argamassa indicar. Esta quantidade variará em cada caso. Deverá ser realizada uma prova prévia. Em qualquer caso, recomenda-se seguir as instruções do fabricante da argamassa.

Ponte de aderência de argamassas, recapeamentos, pastas niveladoras:

Aplicar diretamente sobre o suporte a tratar com pincel, rolo ou pistola, evitando o encharcamento do material.

A seguir, quando o produto estiver mordente, aplicar a argamassa. Evitar que se forme uma película seca e brilhante do aditivo que reduza a aderência da argamassa antes da sua aplicação.

OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos de aplicação devem estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverão adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma comprovação do sistema proposto e deverá verificar-se a idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não verter restos no esgoto. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

Para a limpeza das máquinas, seguir as instruções do fabricante.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do substrato: entre 5 e 35 °C

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Não aplicar em temperaturas extremas, com ventos fortes ou com exposição direta ao sol.

Não aplicar com chuva ou perante a possibilidade de chuva nas horas seguintes à aplicação. Caso contrário, proteger a superfície aplicada dos efeitos da chuva e das geadas até à secagem completa.

Não aplicar sobre superfícies sujeitas a humidade permanente e/ou capilaridade.

Não aplicar sobre suportes tratados que continuem húmidos ou que não tenham fraguado e secado completamente. Podem ocorrer defeitos como formação de bolsas de ar ou fissuras nos revestimentos posteriores.

Não aplicar sobre madeira, plástico ou metal.

Não aplicar sobre gesso cartonado, gesso, anidrite.

ARMAZENAMENTO

2 anos na embalagem original fechada, protegida do calor e das geadas. A melhor qualidade é garantida dentro da sua embalagem original até atingir a vida útil máxima de armazenamento. Esta pode ser verificada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Dígito 1 = último dígito do ano, dígitos 2/3/4 = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 5144.01 5: ano 2025, 144: dia 24/05. Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2027.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e eliminação.

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

NIVELPOL AR

Septiembre 2025

v.1.1