

PONTE DE ADERÊNCIA

Ponte de aderência para revestimentos e argamassas de gesso em interiores.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Ponte de aderência pigmentado e texturizado para paredes e tetos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ponte de aderência para a ancoragem de argamassas e revestimentos de gesso.

Sobre suportes lisos e pouco absorventes: betão liso, placas cimentícias.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência.
- Monocomponente.
- Pronto a usar.
- Interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70550-001	Balde 20 kg	-	33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Resinas acrílicas, cargas minerais, aditivos e água.
Cor	Rosáceo
Densidade	1,45 g/cm ³
Granulometria	< 1 mm
Aplicação	
Temperatura aplicação	5 a 35 °C
Ferramentas	Pincel ou rolo
Diluição	Água máx. 5 %
Tempo de secagem ao toque	Aprox. 20 - 30 min a 20 °C
Consumo	Aprox. 0,3 kg/m ²

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar seco e limpo, livre de gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Remover tintas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas.

Reparar os defeitos superficiais: buracos, fissuras.

Sanear e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, bolores,...) com FUNGISTOP.

Lixar as superfícies muito lisas e brilhantes para obter maior aderência.

Proteger as partes metálicas com TODO TERRENO.

Respeitar os tempos de cura/maturação dos suportes de gesso, betão e regularizações cimentícias, que deverão ter um mínimo de 28 dias.

MODO DE EMPREGO

Homogeneizar o produto antes da sua utilização.

Produto pronto a usar, não diluir.

Em caso de necessidade, adicionar a quantidade mínima de água para ajustar à consistência de aplicação, máx. 5%.

Aplicar o material de forma uniforme com pincel ou rolo.

Rendimento teórico: aprox. 0,3 kg/m² consoante o tipo de suporte.

TEMPOS E SECAGEM

Secagem ao toque: aprox. 20 - 30 min a 20 °C.

Aplicação gesso: aprox. 2 - 24 h a 20 °C.

O tempo decorrido entre a aplicação do produto e a posterior aplicação do gesso deve ser suficiente para que o produto esteja seco, de 2 a 4 horas em condições normais de humidade e temperatura, e antes de 24 horas.

O produto seca pela evaporação da água que contém; pelo que os tempos de secagem podem variar em função das condições ambientais (temperatura, vento, humidade relativa) e espessura de aplicação.

OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos de aplicação devem estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverão adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma comprovação do sistema proposto e deverá verificar-se a idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não verter restos pela canalização. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do substrato: entre 5 e 35 °C

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Não aplicar sobre superfícies sujeitas a umidade permanente e/ou capilar.

Não aplicar sobre substratos tratados que ainda estejam úmidos ou que não tenham curado e secado completamente. Podem ocorrer defeitos como formação de bolhas de ar ou rachaduras nos revestimentos posteriores.

Não aplicar sobre plástico ou metal.

Respeitar os tempos de secagem entre demãos.

Ao cobrir massas de vedação de juntas/encontros, podem ocorrer rachaduras na tinta devido à maior elasticidade da massa. Devido aos inúmeros produtos existentes no mercado, devem ser realizados testes em cada caso.

2 anos na embalagem original fechada, protegida do calor e da umidade. A melhor qualidade é garantida dentro de sua embalagem original até atingir a máx. vida útil de armazenamento. Esta pode ser vista no n.º do lote da embalagem, que indica a data de fabricação.

Explicação do número do lote:

Cifra 1 = último dígito do ano, cifras 2/3/4 = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 5144.01 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2027.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter todas as informações sobre segurança, manuseamento e eliminação.

CONSERVAÇÃO

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem eximem o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundamentadas nestes dados.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

PUENTE DE ADHERENCIA

Septiembre 2025

v.1.2