

REVOCO PLÁSTICO BR SL01

Revestimento plástico pronto a usar para renovação e alisamento de superfícies em fachadas.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Argamassa leve de revestimento isenta de cimento, pronta a usar, para intervenções em fachadas.

Marcação CE conforme EN 15824: Revestimento pronto a usar para exterior à base de ligante orgânico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para renovação e regularização de superfícies exteriores, obtendo um suporte liso e nivelado.

Argamassa de acabamento em Sistema Anti-fissuras.

Sobre suportes minerais: betão, cimento, placas de cimento, cerâmica, pastilhas, tijolo; suportes orgânicos: pinturas, revestimentos.

PROPRIEDADES

- Isento de cimento.
- Pronto a usar.
- Leve.
- Elástico.
- Elevada aderência.
- Baixa absorção de água.
- Permeável ao vapor de água.
- Sem risco de eflorescências.
- Tixotrópico.
- Excelente trabalhabilidade.
- Aplicável com máquina de projeção.
- Exterior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Un. caixa	Un. paleta
70385-001	Balde 20 kg	-	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Cargas minerais, resinas acrílicas, aditivos e fibras.
Cor	Cinza claro
Granulometria	Média: < 0,2 mm
Densidade	1,2 g/cm ³
Classificação EN 15842	
Aderência sobre betão	≥ 0,25 MPa
Permeabilidade ao vapor de água	V2: média
Resistência μ	80 - 100
Espessura equivalente Sd	0,2 - 0,3 m
Absorção de água	≤ 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5} W3 baixo
Condutividade térmica $\lambda_{10, seco}$	≤ 0,33 W/mK (P=50%) ≤ 0,36 W/mK (P=90%)
Reação ao fogo	A2-s1, d0. Não inflamável
Aplicação	
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Espessura da camada	Máx. 5 mm
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	Aprox. 24 h/mm
Consumo	Aprox. 1,2 kg/m ² e mm de espessura

Devido ao uso de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser firme/consistente e ter uma planicidade adequada. Deve estar seco e limpo, livre de pó, gorduras ou qualquer outra substância que reduza a aderência. Verificar a adequação dos revestimentos existentes. Remover os revestimentos que não sejam resistentes. Eliminar tintas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas. Aplicar primário/consolidar com DELTAFIX em caso de necessidade ou de superfícies muito absorventes. Reparar os defeitos superficiais: buracos, fissuras. Sanear e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, bolores,...) com FUNGISTOP. Em caso de superfícies lisas e/ou brilhantes, abrir o poro mecanicamente ou com uma solução ácida.

MODO DE EMPREGO

Aplicação manual:

Aplicar e espalhar uniformemente com desempenadeira ou espátula de aço inoxidável numa espessura de aprox. 2 - 3 mm. Para espessuras maiores, aplicar em camadas sucessivas, deixando secar entre camadas.

Reforço com malha:

Aplicar e espalhar uniformemente com desempenadeira dentada de aço inoxidável. Em seguida, embutir a malha, evitando que se formem pregas e tentando que fique afundada na metade superior da espessura total do reboco (terço superior). A malha deve sobrepor-se pelo menos 10 cm nas uniões.

Uma vez seco, aplicar uma segunda demão para conseguir um bom alisamento e planeza.

Aplicação com equipamentos convencionais de projeção:

Projetar a pasta realizando a aplicação de forma cruzada numa espessura máxima de 2 - 3 mm, e alisar em seguida.

Recomenda-se a colocação de uma malha de fibra de vidro antialcalina de reforço em pontos singulares como juntas estruturais, uniões entre diferentes suportes e/ou materiais, encontros com lajes, pilares, zonas que possam sofrer movimentos, sobrepondo pelo menos 10 cm.

Sistema Antifissuras.

Informação disponível no catálogo Sistema Antifissuras, em www.beissier.es

OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos devem estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverão adaptar-se à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e deverá verificar-se a idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

TEMPOS E SECAGEM

O produto seca pela evaporação da água que contém; pelo que os tempos de secagem podem variar em função das condições ambientais (temperatura, vento, humidade relativa) e espessura de aplicação.

O produto costuma estar seco superficialmente ao fim de 24 h, a 20 °C e 65 % de humidade relativa. Esperar um mínimo de 3 - 4 dias para a secagem total antes de realizar o acabamento.

Quando as condições climatéricas são desfavoráveis, devem adotar-se medidas protetoras apropriadas sobre as superfícies a tratar ou recentemente tratadas.

Caso não se respeitem as condições de temperatura e humidade recomendadas, poderão ser alterados:

- Os tempos de secagem, alongando-se em caso de temperaturas baixas e humidades altas.
- A formação do filme, com aparecimento de fissuras, em caso de temperaturas altas.

CAMADA DE ACABAMENTO

Revestimentos plásticos/acrílicos.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar resíduos na rede de esgoto. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

Para a limpeza das máquinas, seguir as instruções do fabricante.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA**PRECAUÇÕES**

Temperatura do suporte: entre 5 e 35°C.

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35°C.

Não aplicar com temperaturas extremas, ventos fortes ou com exposição direta ao sol.

Não aplicar com chuva, ou ante a possibilidade de chuva, nas horas seguintes à aplicação.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade permanente e/ou capilar.

Não aplicar sobre suportes degradados ou inconsistentes.

Não utilizar sobre superfícies horizontais ou inclinadas expostas às intempéries.

Não utilizar com painéis isolantes que apresentem uma superfície revestida lisa ou pele superficial que impeça uma correta aderência.

Não aplicar sobre revestimentos de cal, a têmpera ou silicatos.

Não aplicar sobre madeira, plástico ou metal.

Proteger a superfície recém-aplicada dos efeitos da chuva, das geadas e da humidade contínua, até que esteja completamente seca.

Respeitar os tempos de secagem entre camadas.

Respeitar as juntas de dilatação do edifício.

CONSERVAÇÃO

2 anos em embalagem original fechada, protegida do calor e das geadas. A melhor qualidade é garantida na sua embalagem original até atingir a máx. vida útil de armazenamento. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = último dígito do ano, cifras 2/3/4 = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 5144.01 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2027.

Uma vez aberta a embalagem, consumir rapidamente.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e eliminação.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES**Certificação obrigatória:**

BESSIER S.A.U.

Pol. Txirrita Maleo. 14

E-20100 Errenteria. Espanha

25
B.0120

REVOCO PLASTICO BR SL01

EN 15824

Revestimento exterior à base de ligante orgânico, para paredes e tetos

Permeabilidade ao vapor de água	V2
---------------------------------	----

Absorção de água	W3
------------------	----

Aderência	≥ 0,25 MPa
-----------	------------

Condutividade térmica $\lambda_{10, seco}$	≤ 0,33 W/mK (P=50%) ≤ 0,36 W/mK (P=90%)
--	--

Reação ao fogo	A2-s1, d0
----------------	-----------

Substâncias perigosas	NPD
-----------------------	-----

Certificação ambiental:

EPD S-P-22974

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem eximem o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

REVOCO PLÁSTICO BR SL01

Septiembre 2025

v.2.1